










TECHNIS SRL

Via Gramsci, 20 – 21018 Sesto Calende (VA) Tel: 0331921220 / 0331913285 info@technis.it – www.technis.it

SALDATURE IN LASTRA ORO 18KT

REFERENZA	TITOLO (Kt)	COLORE	TEMP. DI LAVORO	FORMATO	NOTE	CONFEZIONE	RIFERIMENTI SALDATURE IN PASTE
Y18ES	751‰ (18Kt)		630°C	Lastra 0,2mm	SALDATURA IN ORO GIALLO PER LEGA 18Kt	Min. Circa 10gr	CF 18KYES2 P301 J-0 (CANNELLO) CF 18KYES2 LR00 T-0(FORNO)
Y18X2	751‰ (18Kt)		720°C	Lastra 0,2mm	SALDATURA IN ORO GIALLO PER LEGA 18Kt	Min. Circa 10gr	CF 18K3NX2 P301 J-0(CANNELLO) CF 18K3NX2 LR00 T-0(FORNO)
Y18M	751‰ (18Kt)		763°C	Lastra 0,2mm	SALDATURA IN ORO GIALLO PER LEGA 18Kt	Min. Circa 10gr	CF 18KYM P301 J-0(CANNELLO) CF 18KYM LR00 T-0(FORNO)
W18M-NF	751‰ (18Kt)		820°C	Lastra 0,2mm	SALDATURA IN ORO BIANCO NICKEL FREE PER LEGA 18Kt	Min. Circa 10gr	CNF 18KWM P301 J-0(CANNELLO) CNF 18KWM LR00 T-0(FORNO)
W18S2-NF	751‰ (18Kt)		770°C	Lastra 0,2mm	SALDATURA IN ORO BIANCO NICKEL FREE PER LEGA 18Kt	Min. Circa 10gr	CNF 18KWS2 P301 J-0(CANNELLO) CNF 18KWS2 LR00T-0(FORNO)
W18S	751‰ (18Kt)		770°C	Lastra 0,2mm	SALDATURA IN ORO BIANCO PER LEGA 18Kt	Min. Circa 10gr	CF 18KWS P301 J-0(CANNELLO) CF 18KWS LR00 T-0(FORNO)
R18M2	751‰ (18Kt)		790°C	Lastra 0,2mm	SALDATURA IN ORO ROSSO PER LEGA 18Kt	Min. Circa 10gr	CF 18KRM2 P301 J-0(CANNELLO) CF 18KRM2 LR00 T-0(FORNO)
R18H2	751‰(18Kt)		820°C	Lastra 0,2mm	SALDATURA IN ORO ROSSO PER LEGA 18Kt	Min. Circa 10gr	CF 18KRH2 P301J-0(CANNELLO) CF 18KRH2 LR00 T-0(FORNO)
P18S	751‰ (18Kt)		710°C	Lastra 0,2mm	SALDATURA IN ORO ROSA PER LEGA 18Kt	Min. Circa 10gr	CF 18KPS P301 J-0(CANNELLO) CF 18KPS LR00 T-0(FORNO)